

LOCTITE®

NY

Loctite® 8040 Freeze & Release

Til løsning af fastrustedede og korroderede dele:
Chok-frysning!



Henkel

Loctite® 8040 Freeze & Release

- Løsnes med chok-frysning (-43 °C)
- Løsner fastrustedede og korroderede dele
- Løsnede dele forbliver smurt og beskyttet mod korrosion

Loctite® 8040 Freeze & Release nedkøler fastrustedede og korroderede dele (bolte, skruer, fittings) til en temperatur på -43 °C. Produktets fremragende „fryse“ egenskaber giver mikroskopiske revner i rusten og lader smøremidlets additiver trænge igennem og løsne rusten. Efter ca. 1–2 minutter kan samlingen nemt demonteres.

- Chok-frysning (-43 °C) er en hurtig og effektiv metode til løsning af fastrustedede og korroderede dele. Produktet fremkalder en differentieret termisk sammentrækning af delene på grund af en pludselig, næsten øjeblikkelig nedkøling. Revner opstår i rustlaget og lader smøremidlets additiver trænge igennem.
- Kapillær virkningen* lader smøremidlets additiver trænge hurtigt og effektivt igennem og løsner rusten.
- Løsnede dele forbliver smurt og beskyttet mod korrosion.

* Kapillær virkning er væskens evne til nemt at fugte overfladen på en genstand samt trænge ind i hårtynede revner.



Anvendelses eksempler:

Fastrustedede og korroderede samlinger af fastgjorte og sikrede cylindriske komponenter anvendt indenfor industrien, biler, lastbiler og landbrugs- og konstruktionsmaskiner.

Brugsanvisning:

Fjern snavs og løs rust. Omrystes omhyggeligt. Spray på området med en afstand på 10–15 cm i ca 5–10 sekunder. Lad produktet virke i ca. 1–2 minutter før forsøg på at løsne de rustnede dele. Gentag hvis nødvendigt.



Bestillingsinformation

Loctite 8040 Freeze & Release	
Indhold	400 ml, aerosol
Bestillings antal	12 dåser i et salgdisplay
–	–
IDH nummer	679706

Teknisk Data

Kemikalie type	Mineralsk olie, silikone-fri
Tæthed ved 20 °C	0,60 g/cm ³
Farve	Ravgul
Påføringstemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal nedkøling	til -43 °C
Smøremidlets viskositet	< 5 mPa.s



Informationen i denne brochure er kun vejledende. Kontakt Henkel Norden AB, Copenhagen for yderligere information.

Henkel Norden AB, Copenhagen

Tlf: +45 43 30 13 01

Fax +45 43 30 13 10

www.loctite.dk